



Kleur	Transparant wit geolied (invisible look)
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, hardwax
Oppervlaktestructuur	2-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	220 mm breed x 13 mm dik
Houtsoort	Eiken rustiek AB
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Gezonde knoesten tot 60 mm toegestaan (3600 mm²)· Uitgebroken knoesten tot 30 mm toegestaan (900 mm²)· Een uitgebroken kantkwast kan voorkomen (gestopt)· Een hartstreep kan voorkomen· Spint kan voorkomen (max. 10% van de delen tot max. 10% van de breedte)· Kopscheur toegestaan max. tot de breedte van het deel (max. 2 mm open)· Kleine gesloten haarscheurtjes kunnen voorkomen· Niet toegestaan: ingegroeid schors, insectenschade, rouge· Alle gebreken worden indien mogelijk afgestopt (klein uitgebroken oppervlaktegebrek kan voorkomen)
Opbouw	Duoplank: ca. 3,6 mm eiken top laag, 9 mm berken multiplex exterieurkwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes en groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken top laag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid top laag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W. Vast verlijmd: zeer geschikt Zwevend gelegd: afhankelijk van onderlaag
Vochtpercentage bij levering	Eiken top laag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1



HOLLANDSCHE VLOEREN®

03052 MIDDELBURG

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.



HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

SORTERING|TOLERANTIE



een **HOLLANDSCHE VLOER**® is meer dan een gewone vloer, het is dé blikvanger in huis!

- A GEZONDE KNOESTEN TOT 60 mm TOEGESTAAN (3600 mm²)
- B UITGEBROKEN KNOESTEN TOT 30 mm TOEGESTAAN (900 mm²)*
- C EEN HARTSTREEP KAN VOORKOMEN
- D GEROOKTE VLOEREN WORDEN NAGENOEG SPINTVRIJ GELEVERD, IN DE NIET GEROOKTE VLOEREN KAN SPINT VOORKOMEN (MAX. 10% VAN DE DELEN TOT MAX. 10% VAN DE BREEDTE)
- E KOPSCHEUR TOEGESTAAN MAX. TOT DE BREEDTE VAN HET DEEL (MAX. 2mm OPEN)
- F KLEINE GESLOTEN HAARSCHERTJES KUNNEN VOORKOMEN
- G EEN UITGEBROKEN KANTKWAST KAN VOORKOMEN (GESTOPT)
- H NATUURLIJKE KLEURVARIATIES KUNNEN VOORKOMEN

* ALLE GEBREKEN WORDEN INDIEN MOGELIJK AFGESTOPT (KLEIN UITGEBROKEN OPPERVLAKEGEBREK KAN VOORKOMEN)