



Kleur	Wit geolied
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, diep geborsteld, gerookt, hardwax Een gerookte eikenhouten vloer is een vloer die donkerder is gemaakt door ammoniak een reactie aan te laten gaan met het van nature aanwezige looizuur in het hout. De mate van verkleuring is afhankelijk van het percentage looizuur dat in het eikenhout aanwezig is. Hout is een natuurproduct; elk stuk hout heeft een ander looizuurgehalte. Dit betekent dat elk stuk hout anders reageert op het ammoniak dat gebruikt wordt tijdens het roken, waardoor er kleurnuance optreedt. Deze kleurnuance is een unieke eigenschap van gerookte vloeren. Houd er rekening mee, dat gerookte vloeren onder invloed van uv-licht in een periode van circa 3-6 maanden tot 30% terugkleuren.
Oppervlaktestructuur	2-zijdige vellingkant 1,7 mm
Afmeting	180 mm breed x 12 mm dik Per pak kan 33% gebroken delen geleverd worden (2 van de 6 lagen)
Houtsoort	Eiken rustiek ABC
Omschrijving sortering	<ul style="list-style-type: none">· Gezonde knoesten toegestaan· Gestopte knoesten tot 50 mm toegestaan· Lichte scheurvorming toegestaan tot max. 5 mm openstaand· Gerookte vloeren worden nagenoeg spintvrij geleverd· Alle oneffenheden worden afgestopt, derhalve kan een klein uitgebroken gedeelte niet worden voorkomen· Insectenschade niet toegestaan
Opbouw	Duoplank: ca. 2,5 mm eiken top laag 9 mm berken multiplex exterieur kwaliteit
Legmethode	Volvlak verlijmd of zwevend in mes en groef verlijmd
Verbinding	Mes en groef
Herkomst	Eiken top laag: Europa Multiplex: Rusland
Duurzaamheidslabel	Cradle 2 Cradle Bronze
Formaldehyde-emissie	E1, volgens EN 717-1
Dichtheid top laag	ca. 700 kg/m ³
Totaalgewicht	ca. 9,1 kg/m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand)	0,08 m ² K/W Vast verlijmd: zeer geschikt Zwevend gelegd: afhankelijk van onderlaag
Vochtpercentage bij levering	Eiken top laag: 8-9% Berken multiplex: 10-11%
Brandklasse	Dfl-s1
Productienorm	EN 14342:2005+A1




HOLLANDSCHE VLOEREN®

WEL DEGELIJK EEN VERSCHIL

03220 FORT RUIGENHOEK

KLEURVOORBEELD



Dit is een foto voor drukwerk. De werkelijke kleur van het hout kan afwijken.